



## روش مصرف Rasaram ZR-150M

Rasaram ZR-150M هنگام استفاده باید با آب و محلول اسیدی مخلوط شود تا قابلیت کوبیدن یا مصرف پیدا کند. مقدار این مخلوط آب و محلول اسیدی حدودا ۱۵٪ وزنی جرم مصرفی می باشد. بطور مثال جهت مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم جرم مذکور نیاز به حدود ۱۵۰ کیلوگرم مخلوط آب و محلول اسیدی می باشد.

جهت تهیه مخلوط آب و محلول اسیدی باید مقادیر حجمی مساوی از این دو را با هم مخلوط کرد (۵۰٪ حجمی آب و ۵۰٪ حجمی محلول اسیدی) ولی با توجه به اینکه واکنش محلول اسیدی و آب با یکدیگر یک واکنش گرمازا است باید توجه داشت که هنگام اختلاط ، ابتدا آب در ظرف مورد نظر ریخته شود و سپس محلول اسیدی مورد نیاز اندک اندک به آن اضافه شود. پس از تهیه مخلوط یاد شده همانطور که گفته شد با توجه به مقدار جرم مصرفی ، حدودا باید به میزان ۱۵٪ وزنی از مخلوط آب و محلول اسیدی به آن اضافه شود و این افزایش باید به تدریج صورت گیرد تا به روانی مورد نظر رسید .

جرم حاصل در محل مصرف مورد نظر باید به صورت کوبیدنی یا ماله کشی مصرف گردد.

ضمناً با توجه به محل و شرایط مصرف می توان جرم را به صورت سفت تر یا روان تر مصرف کرد که این تغییرات با توجه به تغییر مقدار مخلوط آب و محلول اسیدی مصرفی قابل دستیابی می باشد و البته تجربه نفر مصرف کننده نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد.

- مصرف کننده محترم ؛ خواهشمند است در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر این شرکت را مطلع نمایید.

Rev. date : 96/04/31